

TEKNISK DATABLAD

NowoMetal Rustconverter

Produktbeskrivelse

NowoMetal Rustconverter er en primer, der anvendes direkte på rustne overflader af jern eller jernlegeringer. Produktet er en mineralsk, syrefri antikorrosionsbehandling, specielt udviklet til at neutralisere korrosion på jernholdige metaller og komponenter. NowoMetal Rustconverter skal kun påføres rustne områder og skal overmales efterfølgende.

Anvendelse

Overfladen skal være helt fri for olie, fedt, løs rust eller lakrester. Produktet påføres med pensel, rulle eller airless spray. Sørg for at alle rustangrebne flader er dækket. Afhængig af overfladens tilstand kan 2 lag være nødvendigt for at sikre komplet dækning og behandling (vent mindst en time mellem hvert lag). Overfladen er berøringstør efter 30-45 minutter. Lad tørre i mindst 24 timer, før der overmales. Test altid for kompatibilitet før brug.

1. Overfladen skal være helt fri for olie, fedt, løst rust eller lakrester.
2. Påføres med pensel, rulle eller airless spray. Sørg for at alle rustangrebne flader er dækket. Afhængigt af overfladens tilstand, kan 2 lag være nødvendige for at sikre komplet dækning og behandling (vent mindst en time mellem hvert lag).
3. Overfladen er berøringstør efter 30-45 minutter. Lad tørre i mindst 24 timer før der overmales.
Test altid for kompatibilitet før brug.
5. Rengør pensel, rulle eller spray med vand efter brug.

Tekniske data

Viscositet:	100 KU
Densitet:	1,05-1,10
pH:	8-9
Emballage:	5 ltr
Tørstof vægt%:	40
Tørstof Vol.%:	35
Anbefalet lagtykkelse:	40-50µ
Vådfilm:	110-140µ
Teoretisk rækkeevne:	7-10 m2
Farve:	Lys hvid
Opbevaring:	I tæt lukket emballage ved temperaturer mellem 0 °C og 30 °C
Sikkerhedsdata:	Se sikkerhedsdatablad (MSDS)

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 08.10.2024.